

CYCLONE UNIVERSAL montavimo putos



- Aprašymas** Montavimo putos **CYCLONE UNIVERSAL** - vienkomponentės poliuretaninės montavimo putos. Sukietėja drėgnoje aplinkoje.
- Savybės**
- puikiai sukimba su daugeliu statybinių paviršių
 - laisvo plėtimosi išeiga – iki 40 l
 - tinka darbui esant žemai aplinkos temperatūrai – iki -10° C
 - atsparios senėjimui
 - atsparios rūgščių ir šarmų poveikiui
 - geri šiluminiai ir garso izoliaciniai rodikliai
 - galima nudažyti, aptinkuoti
- Naudojimo sritys** Montavimo ir izoliavimo darbams:
- ertmių tarp sienų ir langų rėmų užpildymui ir termoizoliacijai
 - vandentiekio vamzdžių termoizoliacijai
 - vonių ir dušo kabinų šiluminei bei garso izoliacijai
 - įtrūkimų, plyšių tarp įvairių statybinių konstrukcijų užpildymui
 - stogo čerpių klajavimui
 - stogų termoizoliacijai
- Darbo eiga** Paviršių gerai nuvalykite, sudrėkinkite. Jei temperatūra žemesnė nei 0° C, paviršiaus drėkinti nereikia - jis gali apledėti ir trukdys geram sukibimui. Putų flakoną intensyviai supurtykite apie 20 kartų. Plastmasinį vamzdelį užsukite ant ventilio. Putos pučiamos laikant flakoną dugnu į viršų. Putų kiekis reguliuojamas rankenėlės paspaudimu. Putomis užpildyti 1/2 ertmės tūrio - kietėdamos putos išsiplės. Sukietėjusių putų perteklių nupjaukite ir apsaugokite nuo UV spindulių: nudažykite, aptinkuokite arba padenkite hermetikais ar kitom izoliacinėmis medžiagomis. Šviežių putų likučius nedelsiant nuvalykite valikliu CYCLONE arba acetonu; sukietėjusias šalinkite mechaniniu būdu.
- Apribojimai naudojimui**
- netinka naudoti – nesukimba su silikoniniais, kaučiukiniais tefloniniais, polietileno ir pan. Paviršiais
 - nėra atsparios UV spindulių poveikiui
- Sandėliavimas ir galiojimo laikas** Sandėliuoti tik vertikaloje padėtyje, vožtuvu į viršų. Galioja 18 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje, esant temperatūrai nuo + 5° C iki + 25° C. Pervežant temperatūra gali būti iki -15° C.

Logistiniai duomenys

CYCLONE UNIVERSAL	kiekis	pakuotė	dėžutėje, vnt.	ant padėklo, vnt.
	650 g	flakonas	12	840
	340 g	flakonas	12	840
	190 g	flakonas	12	1008

CYCLONE UNIVERSAL

montavimo putos

Techniniai parametrai

parametras	vertė	pastabos
naudojimo temperatūra	nuo - 10° C iki + 30° C	
optimali naudojimo temperatūra	+ 20° C	
tankis (sukietėjusių)	20 – 30 g/ml	
plėvelė susiformuoja	po 8 - 12 min.	esant 23° C ir RH 50 %
galima pjaustyti	po 60 – 100 min.	esant 23° C ir RH 50 %
pilnai sukietėja	per 4 – 24 val.	esant 23° C ir RH 50 %
terminis atsparumas (sukietėjusių)	nuo -40° C iki +90° C	
atsparumas ugniai (DIN 4102)	B 2	

Dėmesio! Sudėtyje yra difenilmetan-4,4'diizocianato, izomerų, homologų.

Kenkia kvėpavimo takams. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda. Sudėtyje yra izocianatų. Susipažinkite su gamintojo instrukcija. Dirbant mūvėti tinkamas pirštines. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu. Neįkvėpti aerozolio. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę). **Slėginis indas:** nelaikyti saulėje ir aukštesnėje nei +50° C temperatūroje. Neardyti ir nedeginti net tuščio. Nepurkšti arti ugnies ir ant įkaitusių paviršių. Laikyti toliau nuo ugnies šaltinių. Nerūkyti! Saugoti nuo vaikų! Naudojant gali sudaryti degų/sprogų oro-garų mišinį. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

