

Special Floor

Dažai grindims

- Ilgaamžė danga
- Elastinga plėvelė
- Labai atsparūs drėgmei



TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Medinėms, betoninėms ir MPP grindims gyvenamosiose patalpose. Rekomenduojame balkono, vonios kambario ir pan. grindims, kurios reikalauja didelio atsparumo. Netinka išlyginamuoju mišiniu padengtoms grindims, grindims su didele mechanine apkrova, bei atviriems betono paviršiams lauke.	
Blizgumo laipsnis	Blizgūs.	
Išėiga (vienam sluoksniui)	7-9 m ² /l betono grindims; 9-11m ² /l – medienos ir metalo paviršiams.	
Spalva	Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A ir C bazės) pagal <i>Tikkurila</i> spalvynus. Prieš dažant labai ryškiomis spalvomis, rekomenduojama paviršių nugruntuoti panašaus atspalvio gruntu.	
Baziniai dažai	A ir C bazės.	
Darbo įrankiai	Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Beorio purkštuvo antgalis 0,009" - 0,013" arba 0,230 - 0,330 mm.	
Džiūvimo laikas	Po 3-4 val. – nelimpa liečiant, po 24 val. – galima perdažyti, po 4 savaitių pilnai sukietėja ir paviršių galima naudoti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%).	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> . Pabaigę darbus nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu <i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> .	
Sandėliavimas	Atsparūs šalčiui.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotes.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 50%.	
Tankis	1,0 -1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).	
Atsparumas chemikalams	Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliams ir silpnais tirpikliais (vaitspiritu). Neatsparūs stipriems tirpikliams (nitro).	
Atsparumas karščiui	Sausose patalpose iki +120°C. Ilgalais aukštos temperatūros poveikis galio sąlygoti geltonavimą.	



Pakuotės	0,9L; 2,7L; 9L.	
-----------------	-----------------	--

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite nuo medienos paviršių dulkes ir purvą. Jei reikia, medienos ir metalo paviršių nelygumus ir įtrūkimus užglaistykite glaistu *Vivacolor Snickeri*, pašlifaukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Nuo metalo paviršiaus nuvalykite aliejų, rūdis ar purvą. Riebaluotus ir purvinius paviršius nuplaukite valikliu *Vivaclean* arba *Special Clean*, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Metalo paviršius nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Korrostop*, *Universal Korrostop+* arba *Korrostop Plus*. Prieš dažant naujus betoninius paviršius, leiskite jiems bent mėnesį sukietėti. Santykinis betono drėgnumas turi būti mažiau nei 97%. Nuo sukietėjusio, sauso betoninio paviršiaus pašlifaukite cementinius klijus; smėliasraute ar plieniniu šepėčiu nušlifaukite susiformavusį blizgų sluoksnį, pašalinkite dulkes. Nelygumus užpildykite tinkamu betono mišiniu.

Anksčiau dažytas paviršius:

Nuvalykite senų dažų likučius, dulkes, rūdis ir purvą. Riebaluotus ir purvinius paviršius nuplaukite valikliu *Vivaclean* arba *Special Clean*, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Senus, blizgius paviršius nušlifaukite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Metalo paviršius nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Korrostop*, *Universal Korrostop+* arba *Korrostop Plus*. Medienos ir metalo paviršių nelygumus ir įtrūkimus užglaistykite glaistu *Vivacolor Snickeri*, pašlifaukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Betono nelygumus užpildykite tinkamu betono mišiniu.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro ir paviršiaus temperatūra ne mažiau nei +5 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą dažus labai gerai išmaišykite. Pirmu sluoksniu dengiant naują paviršių, dažus skieskite iki 20-30% pagal tūrį *Unit Eko* arba *Special Solvent* skiedikliu (purškiant – *Unit Spray* arba *Special Solvent Spray*). Kitiems sluoksniams naudokite neskiestus dažus. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Pabaigę darbus nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray*.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8) ir gerai perplaukite švari vandeniu. Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepėčiu ar drėgna šluoste.

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, etilmetilketoksimo, Kobalto (II) druskos. Gali sukelti alergiją. Degi. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Vengti kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti garų/ aerosolių. Naudoti tik gerai ventiliuojamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <500 g/l (A/i subkategorija, 500 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Galima transportuoti esant žemai temperatūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

