


Kolorex Classic

Spalvinamas medienos impregnantas

- Giliai įsigeria į medieną
- Paryškina natūralų medienos raštą
- Apsaugo paviršius nuo drėgmės ir UV spindulių poveikio

TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Pjautos ir obliuotos medienos paviršiams lauke, esantiems virš žemės (dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir pan.). Tinka ir termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.	
Išėiga (vienam sluoksniui)	4-8m ² /l - pjautai medienai; 8-12 m ² /l - obliuotai medienai ir rąstams.	
Spalva	Impregnantą galima spalvinti pagal <i>Tikkurila</i> skaidrių medienos apsaugos priemonių spalvynus. Tonuoti dažai nekeičiami ir atgal negražinami. Dėmesio! Nuo UV spindulių poveikio apsaugo tik spalvinta priemonė. Galutinė spalva išryškėja tik impregnantui nudžiūvus ir labai priklauso nuo medienos rūšies bei dengimo būdo.	
Baziniai dažai	EP bazė.	
Darbo įrankiai	Denkite teptuku, purškiant ar panardinant.	
Džiūvimo laikas	Po 4-8 val. nelimpa dulksė; Po 24 val. galima perdažyti (prie +23 °C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Unit Eko</i> arba <i>Special Clean</i> . Nuo darbo įrankių nuvalykite priemonės likučius ir išplaukite skiedikliu <i>Unit Eko</i> arba <i>Special Clean</i> .	
Sandėliavimas	Negalima ilgai sandėliuoti nesandariai uždarytos ar jau pradėtos naudoti pakuotės.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 20%.	
Tankis	Apie 0,9 kg/l (ISO 2811).	
Pakuotės	0,9 L; 2,7 L; 9 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nuvalykite dulkes, senų dažų likučius, purvą ir kitus nešvarumus. Riebaluotus ir purvinius paviršius nuplaukite valikliu *Vivaclean* arba *Special Clean*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Apipelijusius, grybelio pažeistus plotus nuplaukite plovikliu *Tikkurila Homeenpoisto*, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Šviežių medieną kuo anksčiau ngruntuokite impregnantu *Kolorex Protekt*.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus (santykinis medienos drėgnumas ne didesnis kaip 20%), oro temperatūra virš +5°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą *Kolorex Classic* labai gerai išmaišykite. Denkite 1-2 sluoksnius teptuku medienos rašto kryptimi, purkštuvu ar panardinant. Ypač rūpestingai uždažykite lentų ar rąstų galus. Dėmesio! Prieš dažant, uždenkite aplink esančius augalus ar paviršius, kurių nedažysite.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir nuplaukite skiedikliu *Unit Eko*, *Unit Spray*, *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Tikkurila Pensselipesu* arba kitu mineralinio spirito pagrindu pagamintu skiedikliu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI



Dirginanti, Xi

UN 1263

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, terpentino, 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. **Degi.** Dirgina akis ir odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Neįkvėpti tirpiklio garų, aerozolių. Vengti kontakto su oda. Mūvėti tinkamas pirštines. kuo į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Dėmesio! Produktu sutepti drabužiai, šluostės ir šlifavimo dulkės gali savaime užsidegti, todėl turi būti saugomos vandenyje prieš utilizavimą, arba džiovinamos lauke.

Maksimalus LOJ kiekis paruoštame naudojimui impregnante <700 g/l (A/f subkategorija, 700 g/l).

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt