

Special Furniture

Dažai baldams

- Tiksotropiniai, nevarva
- Puikiai išsilygina
- Specialiai pritaikyti dažymui teptuku
- Suformuoja ilgaamžią dangą



TECHNINĖ INFORMACIJA		
Pritaikymas	Mediniams ir metaliniams baldams, radiatoriams, vidinėms durų, langų rėmų dalims. Tinka naujiems ar anksčiau dažytiems medžio plaušo plokščių, kartono, medienos ir metalo paviršiams.	
Blizgumo laipsnis	Pusiau matiniai.	
Išėiga (vienam sluoksniui)	10-12m ² /l – lygiems paviršiams.	
Spalva	Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba spalvintus (A ir C bazės) pagal <i>Tikkurila</i> spalvynus. Norint pasiekti gerą ryškių atspalvių dengiamumą, paviršių rekomenduojama nugruntuoti panašios spalvos gruntu.	
Baziniai dažai	A ir C bazės.	
Darbo įrankiai	Dažykite voleliu, teptuku ar aukšto slėgio purkštuvu. Beorio purkštuvo antgalis 0,013" - 0,018" arba 0,330 - 0,460 mm.	
Džiūvimo laikas	Po 3 – nelimpa liečiant, po 24 val. – galima perdažyti (prie +23°C, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.	
Įrankių valymas ir skiediklis	<i>Special Solvent</i> , <i>Special Solvent Spray</i> , <i>Unit Eko</i> arba <i>Unit Spray</i> . Pabaigę dažymo darbus nuo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vienu iš aukščiau nurodytų skiedikliu.	
Sandėliavimas	Atsparūs šalčiui.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.	
Nelakių medžiagų tūrio dalis	Apie 51%.	
Tankis	1,1-1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).	
Atsparumas chemikalams	Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliams ir silpnais tirpikliais (vaitspiritu). Neatsparūs stipriems valikliams (nitro tirpikliams).	
Atsparumas karščiui	Drėgnose patalpose iki +120°C. Ilgalais aukštos temperatūros poveikis gali sąlygoti geltonavimą.	
Pakuotės	0,225L, 0,9 L; 2,7 L.	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius:

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nuo šakotu vietų pašalinkite sakus ir apdorokite apsaugančiu nuo sakų išsiskyrimo laku *Tikkurila Oksalakka*. Nugruntuokite paviršių su alkidiniu gruntu *Special Primer*. Nuo metalinių paviršių (pavyzdžiui, vinių galvučių) pašalinkite rūdis valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, perplaukite vandeniu, leiskite nudžiūti ir nugruntuokite gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop Plus*.

Anksčiau dažytas paviršius:

Pašalinkite senų dažų likučius ir rūdis (pavyzdžiui, nuo vinių galvučių). Nuplaukite paviršių valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*, perplaukite vandeniu, leiskite nudžiūti. Senų dažų blizgius paviršius pašlifukite iki matiškumo arba nuplaukite neskiestu valikliu *Special Clean* arba *Vivaclean*. Nugruntuokite paviršių su alkidiniu gruntu *Special Primer*, o metalo paviršius - gruntu metalui *Universal Korrostop* arba *Universal Korrostop Plus*. Medienos paviršių plyšius ir nelygumus užglaistykite glaistu *Vivacolor Snickeri*, pašlifukite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą, glaistytus paviršius nugruntuokite.

DAŽYMO SĄLYGOS

Paviršius turi būti sausas ir švarus, oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.

DAŽYMAS

Prieš dažant teptuku, dažų nemaišykite. Jeigu reikia, atskieskite *Special Solvent* arba *Unit Eko* skiedikliu iki 5% tūrio. Jei dažai buvo išmaišyti, leiskite jiems nusistovėti prieš dažymą. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. Nudažytas paviršius bus tolygaus atspalvio ir vienalytis, jeigu viename inde paruošite pakankamą kiekį dažų visam pasirinktam plotui.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite skiedikliu *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* arba *Unit Spray*.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

UN 1263

Sudėtyje yra naftos, hidrintos sunkiosios, etilmetilketoksimo, Kobalto (II) druskos. Gali sukelti alergiją. **Degi.** Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Neįkvėpti garų/ aerozolių. Naudoti tik gerai ventiliuojamose vietose. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Saugoti nuo vaikų.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus.

TRANSPORTAVIMAS

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

