

RowanBest



ALIEJINIS IMPREGNANTAS-KONDISICIONIERIUS *OWATROL OIL*

Rust Inhibitor, paint additive Owatrol Oil®

PRODUKTO PASKIRTIS

- Naudojamas lauko ir vidaus paviršiams apsaugoti
- Galima dengti medieną, metalą, akmenį ar kitokius porėtus paviršius
- Galima dirbti nepalankiomis oro sąlygomis: kada labai vėsu arba karšta
- Galima naudoti kaip priedą į dažus

APRAŠYMAS

Naudojant OWATROL aliejų atskirai:

Užtepus ant metalo, giliai prasiskverbia per rūdį, išstumia perteklinę drėgmę ir orą, taip užkirsdamas kelią tolimesniam metalo rūdijimui. Rūdys tampa, kaip apsauginis pigmentas. Tokiu būdu sukuriamas ilgalaikis metalo apsauga. Padengtas sluoksnis yra bespalvis, išlaiko pirmąją dengiamojo paviršiaus spalvą. Aliejus OWATROL gali būti panaudotas kaip puikus metalo gruntas prieš dažymą. Galima dažyti nenuvalius rūdžių. **Užtepus ant sausos medienos**, užpildo poras ir užkerta vėlesniam dažų lupimuisi.

Naudojant OWATROL aliejų kaip priedą į dažus:

Tinka įmaišyti į aliejinius, alikidinius dažus, lakus, vieno komponento uretaninius dažus ir asfalto-naftos bazės dažus. Tinka naudoti ant visų paviršių: metalo, medienos, aliuminio, plastiko, stiklo, ir pan.

Pagerina dažų sukibimą. Pagerina dažų takumą, greičiau dažai išsilygina, prailgina šlapio krašto laiką, palengvindamas dažomų plotų sujungimą, nelieta teptuko ar volelio pėdsakų. Padidina nudažomą plotą iki 25% ir daugiau. Dažai tampa rūdis surišančiais. Lengviau dažyti esant labai karštam arba vėsiam orui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS, PADENGIMAS

Nauji paviršiai, truputį surūdyję arba nušlifuoti:

Aliejų tepkite ant sausos, švaros paviršiaus. Išdžiūvus, įsitikinkite, kad paviršius vienodai blizgus ir tolygiai padengtas aliejumi.

Paviršiai su sena dažų danga, surūdyję paviršiai:

Pašalinkite laisvas rūdis, senus dažus. Sausą, švarų paviršių padenkite vienu sluoksniu OWATROL aliejumi. Po išdžiūvimo, įsitikinę, kad padengta tolygiai, antrą sluoksnį dažykite dažais su 25% OWATROL priedu. Labai rūdžių paveiktus paviršius dažykite dažais į kuriuos įpilta 50% OWATROL aliejaus.

Kad pagerinti dažų takumą, užtenka į dažus įpilti 5-10% OWATROL aliejaus. Visada pratestuokite, ar tinka OWATROL aliejus jūsų dažams, sumaišydami juos mažais kiekiais.

OWATROL OIL – aliejinis impregnavimas-kondicionierius, rūdžių surišiklis, priedas į aliejinius dažus

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva – šviesi, gintaro

Rišiklis- alkidinė derva

Tirpiklis - mineralinis spiritas

Klampumas - prie 18° C, 16“ 4/19 (Ford cup nr.4)

Išdžiūvusios plėvelės storis – 12 - 15 mikronų

Atsparumas temperatūrai – iki +175°C puikus

Tankis – 0,875 kg / litrui ± 0,05 prie 18°C

Kietosios dalelės: sudaro 31% ± 2 % pagal svorį

Užsiliepsnojimo temperatūra - apie + 64°C

pH – apie 7

Dielektrinis talpumas – 17,000V esant 2 mm plėvelės storiui


Saugojimo laikas –5 metai originalioje neatidarytoje pakuotėje

Džiūvimo laikas – 12 h(priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės). Pilnai išdžiūna per 24 h,

Lakiųjų organinių junginių kiekis: A(f) leidžiamas – 700 g/l., produkte yra ne daugiau 550 g/l

ISPĖJIMAS

Saugokite nuo vaikų. Nekvėpuokite aliejaus garais. Venkite kontakto su oda. Jei netyčia nurijote, nekelkite vėmimo, nedelsiant kreipkitės į gydytoją! Parodykite jam, jei galite, originalią produkto pakuotę ar etiketę.



Tinkamiausia impregnavimui aplinkos ir impregnuojamo paviršiaus temperatūra nuo +5° C iki + 35° C.



Darbo įrankiai: šepečiai, teptukai, voleliai;



IŠEIGA: 1 litru apie 18m²;



DŽIŪVIMAS: trunka apie 12 valandų, dengti sekančiu sluoksniu galima po 12-24 h;
Priklausomai nuo oro drėgnumo ir temperatūros



Įrankius valykite vaitspiritu.